



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное  
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59  
т/факс (47362) 2-20-12,2-29-55

## ПАСПОРТ

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной

С7

ГОСТ 25607-2009

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2012г.

В адрес Безменово ООО, Асфальтобетонный завод № 1

Дата \_\_\_\_\_ в партиях \_\_\_\_\_ кол-во \_\_\_\_\_ тонн

№ накладной \_\_\_\_\_

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	20	10	5	2,5	0,63	0,16
Полные остатки на ситах, % по массе	1,8	20,8	44,7	66,1	78,9	92,1

2. Содержание:

- 2.1. пылевидных и глинистых частиц 7,8 %
- 2.2 зёрен пластинчатой и игольчатой формы в щебне 22,8 %
3. Марка по дробимости щебня 1400
4. Марка по морозостойкости щебня 300
5. Марка по водостойкости B<sub>1</sub>
6. Марка по пластичности ПЛ<sub>1</sub>
7. Насыпная плотность 1,40 т/м<sup>3</sup>, при влажности 2,7 %
8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 239,97 Бк/кг.
- Первый класс использования (протокол № 027/Г от 07.02.11г. ООО «Дельта» г.Воронежа)
9. Наименование горной породы граниты Пичуринского месторождения

Контрольный мастер ОТК

Метровкина М.А.

