



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество  
«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420, г. Павловск Воронежской обл.  
телефон: (47362) 2-25-59  
т./факс: (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

НА ОТГРУЗКУ ЩЕБНЯ СМЕСИ ФРАКЦИЙ ОТ 5 ДО 20 ММ  
ГОСТ 8267-93

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г. ✓

В адрес Волжского ФГУП Управление производства и материальных  
обеспечения №107 при Федеральном агентстве специального строительства  
Дата \_\_\_\_\_ № накладной \_\_\_\_\_ кол-во \_\_\_\_\_ тонн \_\_\_\_\_

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.				
	2,5	5	0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
Полные остатки на ситах, % по массе	98,4	95,1	50,3	2,1	0,0

2. Содержание:

- 2.1 зерен пластинчатой и игольчатой формы \_\_\_\_\_ 23,6 \_\_\_\_\_ %, соответствует \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ группе пылевидных, илистых и глинистых частиц \_\_\_\_\_ 1,0 \_\_\_\_\_ %  
в том числе глины в комках \_\_\_\_\_ 0,0 \_\_\_\_\_ %  
2.2 зерен слабых пород \_\_\_\_\_ 0,0 \_\_\_\_\_ %  
2.3 вредных компонентов \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ %  
3. Марка щебня по дробимости \_\_\_\_\_ 1400 \_\_\_\_\_  
4. Марка щебня по морозостойкости \_\_\_\_\_ 300 \_\_\_\_\_  
5. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объемные \_\_\_\_\_ 1,39 \_\_\_\_\_ т/м<sup>3</sup>  
6. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) \_\_\_\_\_ 184,0 \_\_\_\_\_ Бк/кг  
Первый класс использования (протокол № \_\_\_\_\_ 141 \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 18.02.08 г. \_\_\_\_\_ АИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской обл.»)  
7. Другие показатели (затребованные потребителем): устойчивость структуры щебня против распада \_\_\_\_\_ 0,21% \_\_\_\_\_ %  
Марка щебня по истираемости \_\_\_\_\_ И \_\_\_\_\_ %

Контрольный мастер ОТК \_\_\_\_\_ Никитина СВ