



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество  
«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420, г. Павловск Воронежской обл.  
телефон: (47362) 2-25-59  
т./факс: (47362) 2-20-12, 2-29-55

**ПАСПОРТ**

НА ОТГРУЗКУ ЩЕБНЯ СМЕСИ ФРАКЦИЙ ОТ 5 ДО 20 ММ  
с формой зерна по II группе  
ГОСТ 8267-93

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ 2012 г. /

В адрес Иркутской обл. Общество с ограниченной ответственностью  
«Иркутское - строительная компания» № 28

Дата \_\_\_\_\_ № накладной \_\_\_\_\_ кол-во \_\_\_\_\_ тонн

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.		0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	2,5	5	12,5	20	25
Полные остатки на ситах, % по массе	99,1	96,6	54,7	3,3	0,0

2. Содержание:

- 2.1 зерен пластинчатой и игольчатой формы \_\_\_\_\_ 13,4 %; соответствует \_\_\_\_\_ 2 группе  
пылевидных, илистых и глинистых частиц \_\_\_\_\_ 0,64 %  
в том числе глины в комках \_\_\_\_\_ 0 %
- 2.2 зерен слабых пород \_\_\_\_\_ 0 %
- 2.3 вредных компонентов: \_\_\_\_\_ 0,5 %

3. Марка щебня по дробимости \_\_\_\_\_ 1400

4. Марка щебня по морозостойкости \_\_\_\_\_ 300

5. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объемные \_\_\_\_\_ 1,39 т/м<sup>3</sup>

6. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) \_\_\_\_\_ 169,2 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № \_\_\_\_\_ 140 от \_\_\_\_\_ 18.02.08 г. АИЛЦ

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской обл.»

7. Другие показатели (затребованные потребителем): Устойчивость структуры щебня против распада \_\_\_\_\_ 0,20% %

Контрольный мастер ОТК \_\_\_\_\_ Никитина СВ