

ПАСПОРТ № _____

ПОГРУЗКА _____

ОТ _____

2017

г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:

Габбро, ПЩС С4 (0-80 мм.), ГОСТ 25607-2009

НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

КОЛИЧЕСТВО: _____

ТОНН

КУБ.М

НОМЕР СУДНА: _____

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ:

Размер контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Полный остаток на ситах по массе, %	2,3	20,4	49,8	68,1	77,9	81,1	92,4	95,4	97,2

Пластинчатые (лещадные), игловатые зерна %, _____

23

Пылевидных частиц %, _____

3,8

Содержание зерен слабых пород, % _____

0

Содержание глины в комках, % _____

0

Марка щебня по прочности _____

1400

Марка по водостойкости _____

B1

Насыпная плотность, тн/м3 _____

1,69

Марка щебня по пластичности _____

65

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:

Плагиоклаз – от 40 до 55%, клинопироксен – от 30 до 40%, титаномагнетит – 5-16%, калиевый полевой шпат – от 0 до 3%, кварц – от 3 до 8%, амфибол – от 3 до 6%, биотит – от 0 до 2%, апатит - знаки, сульфиды – единичные знаки.

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПРИМЕСЕЙ:

Данные отчета геологоразведки: _____ Органические примеси отсутствуют. SO₃ - не более 0,41%.

Лаборант

Трофимова Е.Н.

подпись

имения, инициалы