



454091, Челябинская обл. Челябинск г, Цвиллинга  
ул, дом № 46, офис 406/12, 13, тел. +7(351)265  
03 32, robur-granit.ru



## Паспорт качества № 17.06/11

### Щебень из природного камня для строительных работ фракции 8-16 мм

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.НА99.В.01432/20 действительна до 12.03.2025 г.

Потребитель:

Количество щебня: \_\_\_\_\_ тн. \_\_\_\_\_ м/куб.

Номера вагонов (машин): \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование материала, организации	Щебень из природного камня для строительных работ ООО "Робур-Гранит" Новосмолинского месторождения породы Гранодиорит.			
	Регистрационный номер декларации	ЕАЭС N RU Д-РУ.НА99.В.01432/20			
	Дата отгрузки			Время отбора	
	Место отбора	ДСК			
	Назначение	Определение физико-механических показателей			
	НТД на продукцию	ГОСТ 32703-2014			
	Условия отбора				

2	Наименование	Размеры ячеек контрольных сит, мм					
		(2D)32	(1,4D)22,4	(D)16	(D/1,4)11,2	(d)8	(d/2)4
	Проходы через сито, % по массе	100,00%	100,00%	93,71%	37,00%	6,93%	0,74%
	ГОСТ 32703-2014	100	100	От 90 до 100	От 25 до 85	От 0 до 10	От 0 до 2
Заключение: соответствует ГОСТ32703-2014 по марке 90/10							
Рекомендации:							

	Наименование показателей	Ед. измерений	Требования ГОСТ 32703-14	Фактические показатели
3	Насыпная плотность	т/м.куб	не нормируется	1,37
4	Потеря массы после испытания на дробимость	%	до 9 включительно	6,3
5	Марка по дробимости	М	М 1400	М 1400
6	Морозостойкость	F	F300-400	F400
7	Истираемость	И	И1-И4	И1
8	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	не более 1,0	0,6
9	Содержание глины в комках	%	не более 0,25	отсутствует
10	Истинная плотность	г/см	не нормируется	2,77
11	Содержание зёрен слабых пород	%	до 5	0,55
12	Содержание дроблёных зёрен в щебне	%	90-100	100
13	Удельная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	до 740	204,2
14	Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	до 10	Л 10 (7,4)

Заключение: Данная проба щебня соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014. по марке 90/10

Лаборант



Криволицкая Д. О.