

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № 490
на щебень фракции 5-25мм

«2» 06 2012г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____

№ ж/д квитанции _____

ст. 609024740
ст. 61211645
3 мр
Эк 976453

Тонн 203,6

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ТУ 5711-003- 55809160-2006	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 30 мм до 0,5	—
		D 25 мм до 10	54,9
		0,5(d+D) 15 мм 30-60	56,68
		d 5 мм 90-100	93,55
	На сите 2,5 мм	95-100	—
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 35%	30,15
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,99
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	1,62
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,44
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кв.	11
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 5-25мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)