



ООО «Комбинат строительных материалов»

Адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович  
Ул. Ст. Разина, д.62

Паспорт качества № 148  
об испытании щебеночно-песчаной смеси  
(для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов)



Дата отгрузки « 17 » мая 2013 г.  
Потребитель ОАО «Тобольский речной порт»  
Номер вагона \_\_\_\_\_  
Количество 65 Тонн 4486  
№ ж/д квитанции ЭЫ 249892

Качественные показатели

Наименование фракции 0-20мм.

Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Результаты анализов
1.Номер смеси	С-6	
2.Зерновой состав смеси, полный остаток на ситах, %		
40мм	-	0,0
20мм	0-10	2,32
10мм	25-60	32,92
5мм	50-77	69,51
2,5мм	58-85	75,35
0,63мм	80-95	94,33
0,16мм	90-97	96,10
0,05мм	95-100	97,23
3.Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5	4,77
в том числе глины в комках от общего кол-ва пылев/глин. частиц, % по массе	20-для оснований 10-для покрытия	0,6
4.Марка по дробимости щебня, кг/м <sup>2</sup>	Не менее 400	600
5.Морозостойкость, цикл		100
6.Марка по водостойкости	Не ниже В2	В1
7.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Не более 35	23,1
8.Устойчивость структуры против распада, %		2,0
9.Марка смеси по пластинчатости	Не ниже Пл3	Пл1
10. Насыпная плотность кг/м <sup>3</sup>		1570
11.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 740	86,7



Нач. лаборатории \_\_\_\_\_ /Морозова И.Б./

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебёночно-песчаная смесь ООО «Комбинат строительных материалов» соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_  
(ФИО, должность, подпись, дата)