

**ЗАО «Прионежский габбро-диабаз»
Месторождение Гора Железная**

ЗАО «Прионежский габбро-диабаз»
РК, Прионежский район, п. Педасельга
ИНН 1020006820 КПП 102001001
Т.-факс (8-814-2) 77 -18 – 21

П А С П О Р Т № _____

Выдан « _____ » _____ 2008 г.

Наименование потребителя _____

Щебень фракции 5-20 _____

Количество щебня _____ тн

Партия № _____ Накладная № _____

Вагон № _____

Зерновой состав _____

Размер контрольных сит	< d наим.	d наим.	0,5 (d+D)	D наиб.	1,25 D
Полный остаток на сите по массе %	99,54	96,15	23,92	3,84	0

Пластинчатые (лещадные), игловатые зерна % _____ 8,2

Пылевидных частиц в _____ 0,46

Содержание зерен слабых пород % _____ 0

Содержание глины в комках % _____ 0

Марка щебня по прочности (дробимости) _____ 1400

Марка по истираемости в полочном барабане _____ И -1

Морозостойкость (циклов) _____ F 300

Насыпная плотность _____ 1,58 тн/ м³

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов _____ 57 Бк/кг

Содержание вредных компонентов и примесей _____ 0

Начальник смены

9

Контролер ОТК

