

ООО «Гранитная Гора»
Мурсульское
месторождение

186810Россия, Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.2а
Тел: 8-921-4544162

ПАСПОРТ №

Выдан «02» 02 2022 г.

Наименование потребителя:

Щебень фракции 5-10 мм
ГОСТ 8267-93

Количество щебня _____ тонн

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25 D	D наиб.	0,5 / (D+d)	d наим.	
	12,5мм	10мм	7,5мм	5мм	
Полный остаток на ситах по массе, %	0	6,88	58,20	97,24	

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,
% по массе – 18,34

Пылевидных и глинистых частиц, % - 0,6

Содержание глины в комках, % - 0

Содержание зерен слабых пород, % - 0

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Морозостойкость - F 300

Истинная плотность, тн/м³ - 2,64

Насыпная плотность, тн/м³ - 1,31

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 197

Лаборант: _____

