

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гранит Логистик»**

**Паспорт качества**

Наименование продукции: Щебень гранитный фр. От 4 до 8мм. Марка 85/35

Месторождение: «Алхо-2», Республика Карелия, Ландехохский р-он, п.Алхо

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.21877/22

Дата поставки \_\_\_\_\_

Объём поставки \_\_\_\_\_ Образец (проба) \_\_\_\_\_

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Результаты испытаний приведены в таблице:

Измеряемый показатель	Нормативный показатель по ГОСТ32703-2014	Результаты испытаний
Зерновой состав, %		
Полные остатки на ситах		
2D	100	100
1.4D	От 98 до 100	100
D	От 85 до 100	95,4
D/2 1,4 (5,6)	От 20 до 70	50,8
d	От 0 до 35	21,2
d/2	От 0 до 5	1,4
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	для Л10 до 10 включ.	4,1
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	не более 1,0	0,28
Содержание глины в комках, %	не более 0,25	отсутствует
Потеря массы при испытании на дробимость, %	Потеря массы при испытании щебня из изверженных и метаморфических горных пород, щебня и гравия из валунов на дробимость для марки 1400 до 9 включительно	Д <sub>p</sub> 1400 (7,1)
Марка по дробимости		
Потеря массы через 15 циклов насыщения и высушивания в растворе сернокислого натрия, %	Потеря массы при испытании для марки 300 не более 2	1,8
Марка по морозостойкости		F300
Насыпная плотность щебня, т/м <sup>3</sup>	Не нормируется	1,42
Удельная эффективность активности естественных радионуклидов, Аэфф	До 370 Бк/кг	227,26
		I класс

Начальник лаборатории



/Шаина Ю.С. /