

ООО «ВИКТОРИЯ»

352501, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Делегатская 14/3

тел./факс: 8-86169-3-29-97

образец

ПАСПОРТ № _____ от « ____ » _____
на песчано-гравийную смесь фракции 0-40

№	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93 изм.1-4	Фактические показатели
1.	Зерновой состав смеси: полные остатки на ситах размером мм по массе:		
	80	-	-
	40	0-10	2,2
	20	25-60	39,2
	10	45-80	57,6
	5	57-85	64,8
	2,5	57-85	70,4
	0,63	71-91	73,4
	0,16	87-97	90,2
	0,05	95-100	96,0
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловидной формы % по массе, не более	Не более 35	7,4
3.	Истираемость гравия, марка по истираемости потеря массы при испытании, %	И-1, И-2	И-1
4.	Содержание пылевидных, глинистых частиц, не более	Не более 5	4,0
5.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	Не более	нет
6.	Марка по прочности (дробимости)	800-1200	1200
7.	Водостойкость гравия, марка по водостойкости потеря массы при испытании, %	В 1 до 1 включительно	Соотв. В 1 0,1
8.	Морозостойкость	От F15 до F300	F 300
9.	Коэффициент фильтрации м/сут.	Не менее 0,2	0,4 соотв. требованиям для морозозащитных слоев основания
10.	Насыпная плотность кг/м ³	Не нормируется	1700кг/м ³
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг	Не более 370 0	74,60 Бк/кг

Содержание песка и гравия в ГПС 0-40 58%- 42%

