

Строительная организация  
ЗАО "Пушкинский Автодор"

**Заключение**  
**испытания гравия фр. 10-20 мм**

Место отбора: карьер Астрыково

Дата отбора: 04.10.2010г.

Дата испытания: 05.10.2010г.

**1. Определение зернового состава гравия :**

Размер контрольных сит, мм	1,25 Д наибольш.	Д наиб.	0,5(Днаиб.+днаим.)	Д наим.	д 2,5 мм
Полный остаток на ситах по ГОСТу 8267-93 по массе, %	До 0,5	До 10	От 30 до 60	От 90 до 100	95-100
Фактически	0	9,90	55,28	96,00	99,04

**2. Физико-механические показатели:**

1. Насыпная плотность гравия, г/см куб -1,40
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % -0,96
3. Содержание глины в комках, % -нет
4. Марка гравия по прочности - 800
5. Естественная влажность, % 2,70

**Заключение:** испытанный гравий по своим физико - механическим показателям и зерновому составу отвечает требованиям ГОСТ 8267-93.

Инженер-лаборант

Г.В.Чернышова

ЗАО «Пушкинский Автодор»  
Инженер-лаборант  
Чернышова Г.В.