

ООО «ВИКТОРИЯ»

Паспорт № _____ от _____ 2016 г.

Щебень из плотных горных пород

ФРАКЦИИ 5-20

352500, Краснодарский край, г. Лабинск,
ул. Делегатская 14/3,
тел.: 8-861-69-3-29-97

Потребитель _____

Номер партии _____

Количество щебня _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование показателей	Размер сит	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	Зерновой состав (полные остатки) по массе: 1,25(dxД)	25	До 0,5	-
	Д	20	До 10	4,3
	0,5(dxД)	15	От 30-80	34,8
	d	10 5	90-100	76,3 97,1
2	Содержание дробленых зерен, % по массе, не менее		80,0	98,2
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		Свыше 10 до 15	9,8
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более		1,0	0,3
5	Содержание глины в комках, %		0,25	нет
6	Марка по прочности (дробимости)		От 400 до 1200	1200
7	Марка по истираемости		От И1 до И4	И1
8	Марка по морозостойкости		От F1 до F 300	F300
9	Содержание зерен слабых пород, % по массе		10	2,2
10	Объемно-насыпная плотность, кг/м ³		Не нормируется	1450
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов, Аэфф, Бк/кг		Не более 370,0	75,0
12	Влажность, %			2,0

Заключение лаборатории: Щебень из гравия и валунов фракции 5-20 мм., соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 изм. 1-4 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Инженер – лаборант _____

