



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

20.08.2014г.

Паспорт качества № 2

На песок из отсевов дробления габбродиорита (фракция 0 - 5мм)

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ ТОНН _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование	Качественные показатели
1.	Модуль крупности	3,3
2.	Полный остаток на сите 0,63, % по массе	94,2
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0,0
	Свыше 10 мм, % по массе	0,0
	Свыше 5 мм, % по массе	4,3
	Менее 0,16 мм, % по массе	1,36
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	2,55
5.	Содержание глины в комках, % по массе	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м ³	1600
7.	Марка прочности	1400
8.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	Относится к 1 классу строительных материалов, т.е. могут использоваться в любых видах строительства без ограничения. 63 Бк/кг

Начальник ОТК _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № 2

Песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

Замечания _____

Представитель получателя _____