

**ОАО  
«КОВРОВСКОЕ  
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»**

601966, п-о Мелехово  
Ковровского района Владимирской обл.  
Тел. 7-81-54, 7-81-44  
Т./факс 2-83-74

ИДН № 8009 №

Потребитель и его адрес

# ПАСПОРТ

на щебень

ГОСТ 8267-93

АНАЛИЗ № 285

Партия	Марка	Фракция	мм	Влажность	%
	<u>400</u>	<u>5-20</u>		<u>5,48</u>	
Гран. состав:	Сито, мм	1,25D	D	0,5 (d+D)	d
	Полные остатки %	<u>0</u>	<u>4,4</u>	<u>54,76</u>	<u>92,56</u>
Наличие слабых пород при		M - «300»	15%		
		M - «400»	10%	<u>8,23</u>	
Наличие пылевидных, глинистых частиц %			3%	<u>2,76</u>	
Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы				<u>11,58</u>	
Морозостойкость				<u>100</u>	
Удельн. эффективная активн. естеств. радионуклидов				<u>23,95</u>	<u>43</u>
Содержание вредных компонентов и примесей					
Устойчивость структуры щебня против распада				<u>0,14</u>	
Насыпная плотность щебня				<u>1,29</u>	

Начальник ОТК  
Лаборант

В. С. С. /С. С. С. /  
Полн. / Полн.