

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
**ООО «Эксподон»**  
**(Тацинское –II месторождение песчаника)**  
**на отгрузку щебня из плотных горных пород песчаника**  
**фракции 40-70 мм**  
**ГОСТ 8267-93**

В адрес \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

№ накладной \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

**Результаты лабораторных испытаний:**

Наименование определяемого показателя	Результаты испытания		Требования ГОСТ 8267-93	
	Ед.измерения	Показатели	Показатели	Соответствие/несоответствие
Зерновой состав	%	№81,25 – 0 №65 – 8,4 №42,5 – 54,7 №20 – 99,3	№81,25– до 0,5 №65 – до 10 №42,5- 30-60 №20 – 90-100	Соответствует
Содержанию пылеватых и глинистых частиц, по массе	%	0,7	Не более 2	Соответствует
Насыпная плотность	кг/м <sup>3</sup>	1310	Не нормируется	Не нормируется
Средней плотности в куске	г/см <sup>3</sup>	2,62	От 2 до 3	Соответствует
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	%	8,7	до 10	Соответствует 1 группе
Содержание зерен слабых пород	%	0,8	Не более 5	Соответствует
Марка по дробимости Сухом состоянии Насыщенном водой состоянии	%	0,3 10,1до11(1200)	от 11 до 13(1000)	Соответствует M1200
Марка по морозостойкости щебня (Потеря массы после испытаний 15 циклами насыщения в растворе серно-кислого натрия и сушки, не более 3%)	%	2,54	Не более 3	Соответствует F200

Директор



Дроздецкий В.М.