

ООО "ПФК"Неруд Инвест"

456912, Челябинская область, г. Сатка
ул. Пролетарская, 22-17
ИНН 7417012481

Паспорт качества

№ _____ от _____ 2011 года.

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ФРАКЦИИ 20-70мм

Ж/Д НАКЛАДНАЯ № _____

ДАТА ОТГРУЗКИ _____

КОЛИЧЕСТВО _____ ТН.

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	НА СИТАХ ПО МАССЕ; %, 87,5	до 0,5%	0%
	70	до 10%	0,60%
	55	от 30% до 60%	39,60%
	40	от 90% до 100%	99,70%
2	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ГРУППА ЩЕБНЯ	Группа 3	Группа 3
	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 15% до 25%	20,20%
3	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	Не более 2%	0,80%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	Не более 0,25%	0
4	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	2,00%
5	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1200	1200
6	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	300
7	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТН/МЗ		1,4
8	Содержание вредных компонентов		
	пирит, в % по массе	1,5	0,3
	слоистые силикаты, в % по объему	4	0,1
	свободные волокна асбеста, в % по массе	0,1	0
	галонидные соединения пересчете на ион хлора	15	1
	уголь и древесные остатки, в % по массе	0,25	0
	сульфаты и сульфиды в пересчете на SO ₃ , в %		
	аморфные разновидности диоксида кремния, раст	50	2,5
9	Истираемость, потеря массы, в% по массе	до 25 марки И1	12,4 (И1)

МАСТЕР ПОГРУЗКИ: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 20-70 согласно протокола испытаний
Протокол № 830 -УСТ-05.09 от 20 мая 2009г.
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Щебень допускается к применению для покрытий
и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

ЗАМЕЧАНИЯ _____

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ _____

(подпись)

(расшифровка подписи)