

## ПАСПОРТ

г. Медногорск

"11" июня 2013 г.

Покупатель (грузополучатель): \_\_\_\_\_  
Фракция щебня, мм: св. 40 до 70  
Насыпная плотность т/м<sup>3</sup>: 1,30  
Объем партии, т: 40000  
ГОСТ 8267-93

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Наименование показателя	Требование ГОСТа	Фактическое показание
1	<i>Зерновой состав, полные остатки на ситах</i>		
1.1	1,25D	до 0,5	-
1.2	D	до 10	8,17
1.3	0,5(D+d)	30-60	56,15
1.4	d	90-100	98,94
2	<i>Лещадность щебня</i>		
2.1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, %	до 25	17,20
2.2	Группа щебня по лещадности	I - IV	-
3	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	1,85
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,31
5	Содержание глины в комках, %	до 0,25	отс.
6	Марка щебня по прочности (дробимости), кгс/м <sup>3</sup>	600-1400	1200
7	Морозостойкость	F15-F400	F300
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	52 (±9)

Заключение по группе щебня:

Лаборант Г.Н. Трубицына  
(подпись)

### ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ

Щебень из плотных горных пород для дорожно-строительных и бетонных работ фракции св. 40 до 70 мм производства ООО «МКУ» соответствует/не соответствует ГОСТу 8267-93  
(ненужное зачеркнуть)

Замечания \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Покупатель (грузополучатель): \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, подпись)

" " 20 \_\_ г.