

ООО «Карельская Нерудная Компания»

Мурсульское
месторождение

186810Россия, Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул.Ленина,д 31а ком 211
Тел: +74950320121
Email:info@knkom.ru

ПАСПОРТ № 5/17

Дата выдачи: « 17 » июля 2023 г.

Щебень фракции **5-20 мм**

ГОСТ 8267-93

Количество щебня 3 920 тонн

Зерновой состав:

<i>Размер контрольных сит</i>	<i>1,25 D</i>	<i>D наиб.</i>	<i>0,5 / (D+d)</i>	<i>d наим.</i>
<i>Полный остаток на ситах по массе, %</i>	<i>0</i>	<i>7,31</i>	<i>51,46</i>	<i>95,78</i>

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,
% по массе - 12,1

Пылевидных частиц, % - 0,4

Содержание глины в комках, % - 0

Содержание зерен слабых пород, % - 0

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Морозостойкость - F 300

Истинная плотность, тн/м³ - 2,64

Насыпная плотность, тн/м³ - 1,37

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 197

Лаборант: _____