

Утверждено:

Директор

ООО Торговый дом «Гранит»

И.А.Лозко



**Паспорт качества № 61**  
**на щебень гранитный фракции 5-20 мм**

Дата «14» февраля 2013 г.

Наименование и адрес потребителя Воронежский филиал ОАО «ДСК» «АВТОБАН» 394026  
г. Московский пр -т д №7 Е

Наименование и номер транспортного средства Shacman p771ec Shacman c174ec  
Shacman m519mp Shacman o853ec Shacman o 852ec Shacman c169ec

Номера накладных : \_\_\_\_\_

Номера партий : 61

Количество материала : 201 тонна 380 килограмм

Наименование Показателей	Требование по ГОСТ 8267-93	Результаты Испытаний
Зерновой состав щебня: Остаток на контрольном сите диаметром, %		
25 мм	до 0,5	0
20 мм	до 10	1,32
12,5	30-60	42,4
10 мм		63,32
5 мм	90-100	96,68
2,5 мм	95-100	99,16
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	1	0,2%
Содержание глины в комках, %	0,25	0
Содержание зерен пластичной и игловатой формы, %	до 25	12,18 %
Содержание зерен слабых пород, %		0,3%
Марка прочности		1400
Насыпная плотность, кг /м <sup>3</sup>	не регл.	1,4
Морозостойкость щебня ,		300
Устойчивость щебня против распадов		0,89
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 1 класс		370Бк/кг

Лаборант физико-механических испытаний

Т.Н. Малышева