Изготовитель: ООО «Капитал Магнезит»
601370, п. Андреево, Судогодский р-н
Владимирская область
Промышленная площадка, стр. №1

ПАСПОРТ № 287

на щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ 8267 - 93

Дата отгрузки 08.02.23г.

Адрес потребителя для ознакомления

Партия № 3 Фракция св. 20 до 40 мм, масса _____ тонн

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Установлено анализом
1.Марка щебня по прочности (дробимости), не менее	200	400
2. Морозостойкость (число циклов замораживания и оттаивания), не менее	15	25
3. Зерновой состав, полные остатки на ситах % Д наим. 0,5 (Д наим. + Д наиб.) Д наиб. 1,25 Д наиб.	 от 90 до 100 от 30 до 80 до 10 до 0,5	 95,04 57,20 5,7 0
4. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % не более	35	9,15
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более	3	2,2
6. Содержание глины в комках, % не более	0,5	0,2
7. Содержание зерен слабых пород, % не более	15	6,1
8. Насыпная плотность, кг/м не менее	не нормируется	1250
9. Устойчивость структуры щебня против распадов, % потери массы	7	4,1
10. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	472

ООО «Капитал Магнезит» ОТК лаборатория

Начальник ОТК _____