



Наименование предприятия:

ООО ЗМП «БАЗИС»

Фактический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, 16 этаж, оф.16.12

ИНН 6670317043 КПП 667001001 ОГРН 1156658023147

Банковские реквизиты предприятия:

р/с 40702810338030005980 в Филиале «Екатеринбургский»

АО «АЛЬФА БАНК»

к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Тел: 8(343) 288-28-96, 8-800-500-2441

E-mail: sales@zmp-basis.ru www.zmp-basis.ru

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на партию щебня декоративного (мраморной крошки) 2-5 мм из природного камня для строительных работ

Наименование товара: Мраморная крошка фракции 2-5 мм

1. Цвет: белый с медовыми включениями

2. Таблица № 1 Размеры фракции

| № | Наименование | Ед. изм. | От | До |
|---|--------------|----------|----|----|
| 1 | Фракция      | мм       | 2  | 5  |

3. Таблица № 2 Химический состав.

| N | Элемент                        | %     |
|---|--------------------------------|-------|
| 1 | CaCO <sub>3</sub>              | 98,5  |
| 2 | MgO                            | 0,11  |
| 3 | S                              | 0,009 |
| 4 | SiO <sub>2</sub>               | 0,45  |
| 5 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,001 |
| 6 | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,015 |
| 7 | P                              | 0,013 |

4. Таблица № 3 Физико-механические свойства мрамора.

| №   | Наименование                      | Ед. измерения       | Показатели     |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1   | Объемный вес                      | т/м <sup>3</sup>    | 2.7            |
| 2   | Коэффициент разрыхления           |                     | 1.62           |
| 3   | Водопоглощение                    | %                   | 0.12           |
| 4   | Предел прочности при сжатии (Max) | кгс/см <sup>2</sup> | 1120           |
| 4.1 | В сухом состоянии                 | -/-                 | От 520 до 1000 |
| 4.2 | После 25-кратного замораживания   | -/-                 | От 450 до 750  |
| 5   | Коэффициент размягчения           |                     | 0.88           |
| 6   | Морозостойкость                   |                     | 50             |
| 7   | Марка прочности                   |                     | 600-800        |
| 8   | Истираемость                      | г/см <sup>2</sup>   | 0.20           |

5. Насыпная плотность: без уплотнения 1,38 г/см<sup>3</sup>

6. Искро и пожаробезопасность: Является наполнителем для искробезопасного бетона. Полы с мраморным щебнем являются пожаробезопасными и огнестойкими. Мраморный щебень относится по ДИН 4102 к негорючим строительным материалам класса A1, и к группе B1 (ГОСТ 30402-96) по воспламеняемости материала.

Главный технолог  
ООО «ЗМП БАЗИС»



/Сергеева О.И.