

ООО «Медногорское карьероуправление»  
462270 г. Медногорск, Оренбургской области  
Южная промплощадка, Комплекс №2  
тел./ факс (35379) 3-38-67

## ПАСПОРТ № 26

Выдан « 27 » Января 2014г.

Кому: \_\_\_\_\_  
По адресу: \_\_\_\_\_  
ГОСТ 8267-93 из кератофилов  
Насыпная плотность щебня 1,36 тн/м<sup>3</sup>  
Количество \_\_\_\_\_ тн/м<sup>3</sup>  
№ партии \_\_\_\_\_ №№ вагонов \_\_\_\_\_

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ:

№№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (щебня фр. св. 5(3) до 15мм) Полные остатки на ситах, % по массе		
	1,25 D	до 0,5	-----
	D	до 10	5,78
	0,5 (D+d)	30-60	50,46
	d	90-100	97,61
	2,5 d	95-100	98,95
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в % по массе	до 10	8,92
3.	Содержание зерен слабых пород, в % по массе	до 5,00	2,28
4.	Содержание глины в комках, в % по массе:	до 0,25	---
5.	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, в % по массе	до 1,00	0,92
6.	Марка щебня по истираемости в полочном барабан:	от И-I до И-IV	И-1
7.	Марка щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре:	600-1400	1400
8.	Морозостойкость; F	F-15 - F-400	300
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов и примесей	до 370	52,8

Лаборант \_\_\_\_\_

(линия отрыва)

### ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ № 26

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ фракции св. 5(3) до 15мм  
ООО «Медногорское карьероуправление» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

ЗАМЕЧАНИЯ \_\_\_\_\_

Представитель получателя: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

