

ООО «ВИКТОРИЯ»

Паспорт № _____ от _____ 2016 г.
(документ о качестве)352500, Краснодарский край, г. Лабинск,
Ул. Делегатская 14/3,
тел.: 8-861-69-3-29-97**ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ****ФРАКЦИИ 40-70**Потребитель _____
Номер партии _____
Количество щебня _____**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№	Наименование показателей	Размер сит	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	Зерновой состав (полные остатки) по массе: 1,25(dxД)	70		2-3,0
	Д	60		32-33
	0,5(dxД)	50		61-62
	d	40	90-100	79-100
2	Содержание дробленых зерен,% по массе, не более		80,0	98,5
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,% по массе		Свыше 10 до 15	10,8
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц,% не более		1,0	0,3
5	Содержание глины в комках,%		0,25	нет
6	Марка по прочности (дробимости)		От 400 до 1200	1200
7	Марка по истираемости		От И1 до И4	И1
8	Марка по морозостойкости		От F15 до F 300	F300
9	Содержание зерен слабых пород,% по массе		10	0,8
10	Объемно-насыпная плотность, кг/м ³		Не нормируется	1483
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов, Аэфф,Бк/кг		Не более 370,0	75,0
12	Влажность,%			2,0

Закключение лаборатории: Щебень из гравия и валунов фракции 40-70 мм., соответствует
требованиям ГОСТ 8267-93 изм. 1-4 «Щебень и гравий из
плотных горных пород для строительных работ»

Инженер – лаборант _____

