

ООО «ВИКТОРИЯ»

Паспорт № _____ от _____ 2016 г.
(документ о качестве)352500, Краснодарский край, г. Лабинск,
Ул. Делегатская 14/3,
тел.: 8-861-69-3-29-97**ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ****ФРАКЦИИ 5-15**Потребитель _____
Номер партии _____
Количество щебня _____**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93 Изм. 1-4	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки), % по массе: d 0.5 (d+D) D 1.25 D	От 90 до 100 От 30 до 60 До 10 До 0.5	98,2 55,4 8,0 —
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более Группа щебня	До 10 вкл. I	9,6
3	Содержание дробленых зерен, % по массе, не менее	80,0	98,9
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	1,0	0,42
5	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,25	нет
6	Прочность щебня, марка по дробимости, потеря массы при испытании, %	1200	1200
7	Марка по истираемости Потеря массы для И-1 не более 25%	Не более 25%	И-1
8	Морозостойкость	От F 15 до F 300	F 300
9	Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	10	2,2
10	Насыпная плотность, кг/м ³	Не нормируется	1400
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов Аэфф. Бк/кг	Не более 370	57
12	Устойчивость структуры щебня против распадов	Не более 3	0,92
13	Содержание вредных компонентов примесей	Не допускается	Не содержатся
14	Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора (Cl) % по массе	Не более 0,1	0,07
15	Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO ₃ %	Не более 1,5	0,09, сульфатов-0,09 в т.ч. сульфидов- 0,00

Заключение лаборатории:

Щебень из гравия и валунов фракции 5-15 мм., соответствует
требованиям ГОСТ 8267-93 изм. 1-4 «Щебень и гравий из
плотных пород для строительных работ»

Инженер – лаборант _____

