

ООО “Шепетовский гранкарьер”

П А С П О Р Т

**На партию щебня плотного природного КРЗ фракции от 5 до 20мм
от 23 мая 2013г.**

Зерновой состав КРЗ :

| | |
|-------------|--------|
| d | |
| 0,5(d + D) | 25,0 % |
| D | |
| 1, 25D | 75,0% |

| | |
|---|-------|
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 14,8 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне | 0,94 |
| Содержание глины в комках | 0 |
| Марка КРЗ по прочности | 1200 |
| Содержание зерен слабых пород | 3,5 |
| Морозостойкость КРЗ | F 300 |
| Насыпная плотность КРЗ | 1350 |
| Суммарная активность естественных радионуклидов 1-й кл. радиационного качества | |

Наименование и адрес потреби теля ЗАО Строительная фирма «СМУ – 152 Трансинжстроя», Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д. 8/2. Почтовый адрес: Россия, 143000, г. Одинцово, Московской области, ул. Западная, д. 21 По поручению ООО «Маграс»(Юр. Адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. М. Дмитровка, дом 29, строение 1)
Количество продукции, 3302,160 т

ДСТУ Б В 2.7 –75-98

Соответствует




Підпис відповідальної особи