

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Щебень для строительных работ пород фракции 5-20 мм по ГОСТ 8267-93
Качественные показатели

Диабазовый порфирит-эффузивная порода

Производитель: ООО «Долерит», 456730, Челябинская обл., Кунашакский район, д.Канзафарова

Грузоотправитель: ООО «Октавия», 454000, г.Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.3, пом.10, к.8

Грузополучатель: _____

Количество щебня: _____ т _____ м³

Ж.д.накладная № _____

Номера вагонов: _____

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Гранулометрический состав Проходы через сито, % по массе d (5 мм) 0,5 (d+D) D (20 мм) 1.25 D (25 мм)	 от 90 до 100 от 30 до 60 до 10 до 0,5	 98,2 50,1 1,9 0
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе %, не более группа щебня 1 2 3 4 5	 До 10 включ. св.10 до 15 св.15 до 25 св.25 до 35 св.35 до 50	 10,5
3.	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц по массе %, не более	1,0	0,1
4.	Содержание глины в комках по массе %	0,25	нет
5.	Содержание зерен слабых пород	5,0	нет
6.	Марка по прочности 1400 1200 1000 800 600	до 9 включ. Св.9 до 11 св.11 до 13 св.13 до 15 св.15 до 20	8,9
7.	Марка по истираемости	И-I – И-IV	И – I
8.	Марка по морозостойкости	F15 – F300	F300
9.	Насыпная плотность кг/м ³	Не норм.	1480

Лаборант ООО «Долерит»



Д.М.Хаерзаманова