

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 3 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 3-10

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 12,5	до 0,5%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	до 10%	0,01%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 6,5	от 30% до 60%	38,10%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	-	59,80%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 3	от 90% до 100%	91,16%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	-	91,20%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 1,25	-	96,32%
2	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № менее 1,25	-	100,00%
3	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		3 группа
4	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	24,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0,20%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
6	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0,00%
7	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1200	1400
8	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
9	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1330
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	9 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 3-10 согласно протокола испытаний
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения