

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 3 от 30.01.2018 г.

ФРАКЦИИ 40-70

Ж/Д НАКЛАДНАЯ:

ДАТА ОТГРУЗКИ:

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 80	до 0,5%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 70	до 10%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 55	от 30% до 60%	44,36%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 40	от 90% до 100%	97,99%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	-	98,91%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 1,25	-	99,71%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № менее 1,25	-	100,00%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		3 группа
4	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	17,90%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0,10%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
6	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0,00%
	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-300
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1500
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	18,3 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 40*70 согласно протокола испытаний
№ 17033-392/1-1-17/БМ от 27.09.2017г.
Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

