

# ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

## Паспорт качества

№ 8 от 01.02.2015 г.

СМЕСЬ С6

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
п/п		ГОСТ 25607-2009	
		Смесь С6	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 20	0%-10%	1,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	25%-60%	34,90%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	50%-77%	55,90%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	58%-85%	66,90%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,63	80%-95%	80,50%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,16	90%-97%	91,60%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,05	95%-100%	95,10%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		
4	ЛЕЩАДНОСТЬ	не нормируется	26,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	1,95%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
6	НЕ БОЛЕЕ:	5%	3,00%
7	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	не ниже 1200	1400
8	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
9	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1530
	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

смесь фракции 0-20 согласно протокола испытаний  
соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Смесь допускается к применению во всех  
видах строительства без ограничения