

# ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

## Паспорт качества

№ 10 от 01.02.2015 г.

СМЕСЬ С4

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 25607-2009 Смесь С4	
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 120	0%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 80	0%-10%	3,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 40	15%-35%	25,10%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 20	28%-55%	32,80%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	40%-70%	43,60%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	50%-80%	57,80%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	60%-85%	76,01%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,63	80%-95%	91,04%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,16	91%-97%	96,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,05	95%-100%	98,00%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		
4	ЛЕЩАДНОСТЬ	не нормируется	23,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	1,95%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
6	НЕ БОЛЕЕ:	5%	3,00%
	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	не ниже 1200	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1620
9	Истираемость, потеря массы, в % до массы	до 25% марки И1	И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

смесь фракции 0-80 согласно протокола испытаний

соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Смесь допускается к применению во всех  
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

