

Паспорт №	48/02
-----------	-------

Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевский щебзавод»	От 01.02.2016г. Щебень производства ООО «Алапаевский щебзавод» фракции 20-40 мм Накладная Кол-во
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование потребителя	
Ст. Назначения	

Качественные показатели		
Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактически
1. Зерновой состав		
D наименьший	90%-100%	92,2
0,5 (D наим. + D наиб.)	30%-60%	43,2
D наибольший	До 10%	4,6
1,25 D наиб.	До 0,5%	0
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, % не более	До 25% вкл	13,5
Группа по форме зерен	3	2
Глины в комках, %	Не более 0,25	-
3. Содержание пылевидных, глинистых и иглистых частиц по массе, % не более	1	0,1
4. Содержание зерен слабых пород по массе, % не более	5	1,84
5. Марка по прочности не ниже	1200	800
6. Марка по морозостойкости не ниже	300	300
7. Насыпная плотность, кг/м3		1,28
8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/м3	До 740	< 370
9. Устойчивость структуры щебня против распадов	Не более 3%	1,0

Заключение лаборатории		
Щебень фр. 20-40 мм	СООТВЕТСТВУЕТ	Требованиям ГОСТ 8267-93
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	

Дата	01.02.2015г.	Подпись лаборанта	
------	--------------	-------------------	--

