

ООО «КАМЕНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
Южная часть участка «Северный» Замчаловского месторождения песчаников

ПАСПОРТ

Щебень фр. 40-70 ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки _____

Покупатель/грузополучатель _____

№ ж.д. накладной _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

1. Зерновой состав _____ фракция 40-70

Диаметр отверстий контрольных сит	40 мм	60 мм	70 мм	90 мм
Полные остатки на ситах % по массе	98,3	43,6	6,4	0 %

2. Объёмный насыпной вес _____ 1,3 г/см³

3. Марка по дробимости _____ М-1200

4. Группа по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 14%

5. Содержание пылевидных и глинистых частиц _____ 0,3%

6. Содержание глины в комках _____ 0%

7. Водопоглощение по массе _____ 0,3%

8. Морозостойкость _____ 300 (300 циклов)

9. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф
_____ менее 370 Бк/кг (I класс)

10. Содержание вредных компонентов и примесей _____ 0%

Мастер смены _____

