

Общество с ограниченной
ответственностью
«Рускальк»
отдел
технического контроля

ООО «Рускальк»
347090, пос. Жирнов Тагинского р-на
Ростовской обл., ул. Советская, д. 38

Паспорт № _____
Дата 7.02.19
Количество вагонов _____
Масса партии 2

Смесь щебеночно-песчаная
из отсевов дробления плотных горных пород (известняка)
при производстве щебня
ТУ 08 10.00-003-09560019-2017

Ст. отправления _____

Ст. назначения _____

Завод-получатель _____

Фракция 0-5

Морозостойкость: 300 циклов

Марка прочности по дробимости M-1000

Марка по истираемости II-1

Содержание зерен слабых пород 0,7 %

Объемно-насыпной вес 1502 кг/м³

Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц 5,0 %

Содержание зерен лещадной и игольчатой формы 19,3 %

Содержание глины в комках 0

Сумма удельной активности естественных радионуклидов Ra - 226,

Th - 232, K - 40 - не более 44,23 ± 9,78 Бк/кг

Гранулометрический состав

Размер отверстий контрольных сит	30	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,075	0,071	-0,017
Полные остатки на ситах, %					1,8	38,3	58,1	75,5	85,2	92,4	95,9		100

Наг. ОТК от Наг