

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительные материалы – Тихий Дон»

Адрес: 396780, Воронежской обл., Богучарский район,
хутор Тихий Дон, ул. Донская, 45
Почтовый адрес: 396420, Воронежская обл., г. Павловск, а/я 28
Тел./ факс: (47362) 2 – 37 – 32, tdon@vmail.ru

ПАСПОРТ

На отгрузку смеси щебеночно-песчаной С – 11(0-20)
(отгружен запесоченный щебень смеси фр. от 5 до 20мм IVгр.)
ГОСТ 25607 - 2009

Получатель: _____

Дата отгрузки: 20.03.2014 Количество: _____

Марка и номер машины: : _____

Продукция предварительного грохочения при переработке гранитов месторождения
«Тихий Дон».

1. Зерновой состав:

Наибольший размер зёрен (Д)	Полный остаток на ситах размером, мм					
	20	10	5	2,5	0,63	0,16
20	0.0	20.93	45.91	65.08	77.78	89.0
(требование ГОСТ)	0-10	25-60	50-77	50-77	70-88	85-97

Содержание:

- 1.1 Зёрен пластинчатой и игловатой формы (для щебня) 34.19%
1.2 Полный остаток на сите 0,05 96.0%
1.3. Глины в комках 0.95%

2. Прочностные характеристики:

- 2.1. Марка по дробимости щебня _____ **800**
2.2. Марка по водостойкости щебня _____ **B1**
2.3. Марка по морозостойкости щебня _____ **F-75**
2.4. Потеря массы щебня при распаде _____ **1.09%**
2.5. Марка по пластичности щебня _____ **Пл1**
3. Насыпная плотность _____ **1.38т/м³**
4. Коэффициент фильтрации смеси _____ **0,71м/сут.**

САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36.ВЦ.23.564.П.002630.11.09 от
09.11.2009г. (первый класс использования)
Смесь щебеночно-песчаная соответствует требованиям ГОСТ-25607-94



Начальник ОТК Степанова М.И.