

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка»

Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр.
ст. Биянка, Куйбышевской ж.д.
Тел. (351-59) 7-14-20

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1442

На щебень фракции 40-70

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№ РОСС-RU.СЛ40.НОО600 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в строительстве

№ РСС RU.В081. РП40. 0256 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г



«05» июня 2012г.

Потребитель:

Адрес :

Номера вагонов: 56265879, 56682875, 56855661, 59371054, 55121859, 56510142, 56546260, 65519712.

Количество: 8 п/в

тонн 547,8

№ ж/д квитанции

91076121

Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 87 мм до 0,5	-
		D 70 мм до 10	2,7
		0,5(d+D) 55 мм 30-60	53,2
		d 40 мм 90-100	99,0
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%	15(12)
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2	1,8
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4,0
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,2
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм	1370
7.	Марка по прочности (дробимости)	200-1200	1600
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	28,89
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₂ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	В пределах нормы

Начальник ОТК: Логанова

Лаборант: Миньков

Мастер отгрузки Род

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ мм

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель

получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)