

# ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка»

Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр.  
ст. Биянка, Куйбышевской ж.д.  
Тел. (351-59) 7-14-20

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1409

На щебень фракции 5-10

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№ РОСС-RU.С140.НОО600 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в строительстве

№ РСС RU.B081. РП40. 0256 срок действия с 29.06.2011г. по 28.06.2014г



«01» июня 2012г.

Потребитель

Адрес

Номера вагонов 61503611,60919735.

Количество 2 п/в

тонн 135,7

№ ж/д квитанции ЖК 961732

Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	12 мм
		D	10 мм
		0,5(d+D)	7 мм
		d	5 мм
	На сите 2,5 мм		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%	15(2)
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2	1,9
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4,5
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,2
6.	Насыпная плотность, кг/м³	не норм	1403
7.	Марка по прочности (дробимости)	200-1200	1200
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	28.89
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	В пределах нормы

Начальник ОТК: Александр

Лаборант: А.С.С.

Мастер отгрузки А.В.С.

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. \_\_\_\_\_ мм

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель

получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись, дата)