



ООО «ГРАНИТ»

г. Лахденпохья, Республика Карелия.



ПАСПОРТ

на щебень гранитный для строительных работ ГОСТ 8267-93
«16» сентября 2015 г.

Наименование и адрес потребителя:

Номер партии:

Количество щебня _____ тн.

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Размер фракции: 5-20 мм.
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,37 % в том числе глины в комках: 0 %
3. Марка по механической прочности: 1200
4. Насыпная плотность щебня: 1,36
5. Морозостойкость: F300
6. Содержание зёрен слабых и выветренных пород: 0 %
7. Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: 18,82 %
8. Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25D	D	0.5(D+d)	d
Полный остаток на ситах по массе, %	0,18	7,75	55,76	98,56
Требования ГОСТ 8267-93	До 0,5	До 10	30-60	90-100

9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня 120 Бк/кг

10. Марка по истираемости И1

11. Наименование месторождения: «Яккима-2»

Заключение: Щебень фракции 5-20мм, марки 1200, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 и пригоден для производства строительных работ.

Начальник цеха _____



Белый Р.А. _____