

«03» 10.2014 г.

Паспорт качества № 1/11
На щебень фракции 20-40 мм (кубовидный)

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей				Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	50	мм	до 0,5	0,0
		D	40	мм	до 10	0,0
		0,5(d+D)	30	мм	30-60	32,4
		d	20	мм	90-100	96,74
	На сите 2,5 мм				95-100	100
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %				До 10-1гр. (10-15)-2 гр.	7,38
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %				до 1	0,68
4.	Содержание зерен слабых пород, %				до 5	0,0
5.	Содержание глины в комках, %				до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, кг/м ³				не норм.	1470
7.	Марка по прочности (дробимости)				1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости				И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ				300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг				до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃				до 1,5 (50)	0,2

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № 1/11

Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 20-40мм ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____