


«19» 09.2014г.

Паспорт качества № 1/4
На щебень фракции 3 - 10 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	12,5 мм
		D	10 мм
		0,5(d+D)	7,5 мм
		d	3 мм
	На сите 2,5 мм		95-100
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	
		II группа	13,3
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,84
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,3
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм.	1485
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,2

Начальник ОТК. 

Лаборант. 

Отзыв на паспорт № 1/4

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 3 - 10мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____