

«18» 10.2014г.

Паспорт качества № 1/2
На щебень фракции 5 - 15 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	17,5 мм
		D	15 мм
		0,5(d+D)	10 мм
		d	5 мм
	На сите 2,5 мм		95-100
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	
		II группа	10,7
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,4
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,13
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм.	1475
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,2

Начальник ОТК _____

Лаборант _____

Отзыв на паспорт № 1/13

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 -15мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____