

Сертификат соответствия № RU.MCC.122.311.28786 от «26».09.2014 г  
(срок действия до 26.09.2017 г.).

Месторождение габбро-диабазов «Кяппесельгское»

ООО промышленная  
группа «Диабаз»  
Россия, Республика Карелия,  
186250, Кондопожский р-н,  
п.с.т. Кяппесельга,  
ул. Советов, д.2  
ИНН: 1001155320  
тел.: 8(8142) 59 20 31

ПАСПОРТ № 4

«28» сентября 2015 года

Наименование потребителя \_\_\_\_\_

Щебень фракции **0-20** ГОСТ Р 54748-2011

Количество щебня \_\_\_\_\_ тн \_\_\_\_\_ м куб.

Номер партии \_\_\_\_\_, вагоны: \_\_\_\_\_

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25 Д	Д наиб	0,5/(Д+d)	d наим
Полный остаток на ситах по массе, %	<u>10,1</u>	<u>31,6</u>	<u>55,1</u>	<u>75,3</u>   <u>90,0</u>

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,

% по массе - 6,9 %

Пылевидных частиц, % - 2,3 %

Содержание зерен слабых пород, % - нет

Содержание глины в комках, % нет

Устойчивость структуры против распада (потеря массы), % нет

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1400

Марка щебня по истираемости в полочном барабане H-1

Морозостойкость - F 300

Насыпная плотность - 1,90 кг/м<sup>3</sup>

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - Бк/кг

Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям ГОСТ Р 54748-2011

Приложение «А»

Данные отчета геологоразведки: Реакционная способность аморфных разновидностей SiO<sub>2</sub>

Раствор, в щелочах моль/л – нет. Свободных волокон асбеста нет. Органические примеси отсутствуют.

Апатит – единичные зерна. Биотит до 15 %, SO<sub>3</sub> - 0,01 %

Сульфиды до 0,5 %. Магнетит от 5 до 8 %.

Контролер ОТК М.С.Сидоров

ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ГРУППА «ДИАБАЗ»