



ООО "ЛОБСКОЕ-5"

186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, ст. Пергуба-порт,

тел.: 8 (814-2)25-03-02

ПАСПОРТ №

от «ноября» 2023 г.

На щебень из природного камня гранита фракций 5-20 мм для строительных работ ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя: _____

Номер вагона: _____

Накладная: _____

Количество щебня: _____ т.

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя			Требование ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав	Полные остатки на ситах, % по массе	РОКС, мм		
		1,25D	25	до 0,5	0
		D	20	до 10	3,86
		0,5 (d+D)	12,5	30-60	47,9
		d	5	90-100	97,3
		сито	2,5	95-100	98,95
		Сито	1,25	95-100	99,10
		сито	<0,16	99-100	100
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %			1-V	14,3
3.	Содержание глины в комках, %			до 0,25	нет
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %			не более 1	0,8
5.	Марка по дробимости			60-1400	1400
6.	Марка по истеряемости			И1-И4	И1
7.	Содержание зерен слабых пород, %			не более 5	0,1
8.	Марка по морозостойкости			25-400	F400
9.	Насыпная плотность, т/м ³			не нормируется	1,36
10.	Истинная плотность, т/м ³				2,72
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			до 370 1 класс	122
12.	Содержание вредных компонентов и примесей:				
	SO ₃ , %			до 1,5	менее 0,2
	амф.разн.кремнезема			не более 50	Менее 20
	пирит			до 4	менее 0,2
	галоидные соединения			до 0,1	Менее 0,05
	Органические примеси			отсутствие/наличие	Отсутствие
13.	Устойчивость структуры против распада, %			не более 3%	0,1

Начальник лаборатории _____

Никкина Е.Ф

