

ООО "ЛОБСКОЕ-5"

186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, пгт Шергуба-порт, тел.



ПАСПОРТ №

от « ноября » 2023 г.На песок из отсевов дробления из природного камня гранита фракций 0-4
ГОСТ 32730-2014

Наименование и адрес потребителя: _____

Номера вагонов: _____

Количество щебня: _____ т.

Накладная № _____

№ вагонов _____

Качественные показатели

1. Зерновой состав

Размер контрольных сит, мм	8	4	2,0	1,0	0,5	0,25	0,125
Требование ГОСТ 32730-2014 Для (модуля крупности) $M_k = 3,08$	2	12	-	-	55-77	-	10
Полный остаток на ситах по массе, %	9,14	10,66	28,60	51,80	66,4	76,80	8,81

№ п/п	Наименование показателя	Требование ГОСТ 32730-2014	Фактические показатели
2.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	нет
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	не более 10	8,20
4.	Марка по дробимости	60-1400	1400
5.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
6.	Содержание зерен слабых пород, %	не более 5	0,1
7.	Марка по морозостойкости	25-400	F400
8.	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,34
9.	Истинная плотность, т/м ³		2,72
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370 1 класс	122
11.	Содержание вредных компонентов и примесей: SO ₂ , % амф.разн.кремнезема пирит галоидные соединения Органические примеси	до 1,5 не более 50 до 4 до 0,1 отсутствие/наличие	менее 0,2 Менее 20 менее 0,2 Менее 0,05 Отсутствие
12.	Устойчивость структуры против распада, %	не более 3%	0,1

Начальник лаборатории



Никкина Е.Ф.