

## ООО "ЛОБСКОЕ-5"

186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, ст. Пергуба-порт,

тел.: 8 (814-2)25-03-02



## ПАСПОРТ №

от «ноября» 2023 г.На щебень из природного камня гранита фракций 40-70 мм для строительных работ ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя: \_\_\_\_\_

Номера вагонов: \_\_\_\_\_

Накладная: \_\_\_\_\_

Количество щебня: \_\_\_\_\_ т.

## Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя		Требование ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав	Полные остатки на ситах, % по массе		
		1,25D	до 0,5	<u>0,3</u>
		D	до 10	<u>6,43</u>
		0,5 (d+D)	30-60	<u>53,81</u>
		d	90-100	<u>98,42</u>
		сито	95-100	<u>100</u>
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %		1-V	<u>21,3</u>
3.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	нет
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		не более 1	<u>0,41</u>
5.	Марка по дробимости		60-1400	1400
6.	Марка по истираемости		И1-И4	И1
7.	Содержание зерен слабых пород, %		не более 5	0,1
8.	Марка по морозостойкости		25-400	F400
9.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		не нормируется	<u>1,31</u>
10.	Истинная плотность, т/м <sup>3</sup>			2,72
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг		до 370 1 класс	122
12.	Содержание вредных компонентов и примесей:	SO <sub>3</sub> , %	до 1,5	менее 0,2
		амф.разн.кремнезема	не более 50	Менее 20
		пирит	до 4	менее 0,2
		галонидные соединения	до 0,1	Менее 0,05
		Органические примеси	отсутствие/наличие	Отсутствие
13.	Устойчивость структуры против распада, %		не более 3%	0,1

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_



Никкина Е.Ф.