

ООО «Ухтинский завод строительных материалов»  
169306, Республика Коми, город Ухта,  
ул. 2-я Индустриальная, 17



### ПАСПОРТ

На щебень из натурального камня (ГОСТ 8267-93)

К накладной № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

Количество \_\_\_\_\_

| №  | Наименование  | Показатели |
|----|---|------------|
| 1  | Фракция щебня ( в мм)   | 5-20       |
| а) | Зерновой состав %   |            |
| б) | Днаим   | 91,3       |
| в) | Днаиб   | 3,2        |
| 2  | 0,5 (Днаим+Днаиб)   | 50,6       |
| 3  | 1,25 Днаиб  | 0          |
| 4  | Содержание зерен пластинчатой, лещадной и игловатой формы в % | 25,3       |
| 5  | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в %         | 1,8        |
| 6  | Содержание глины в комках в %                                 | 0          |
| 7  | Содержание зерен слабых пород в %                             | 6,4        |
| 8  | Марка щебня по прочности при сжатии в цилиндре в %            | 18,1/600   |
| 9  | Морозостойкость (Мрз циклов)                                  | F25        |
| 10 | Насыпная плотность т/куб.м                                    | 1,35       |
| 11 | Удельная эффективная активность ЕР, бк/кг                     | 11+-6      |

Получатель : \_\_\_\_\_

Лаборант Т.П. Бородавкина