



ООО «Цемикс» ОП в г. Сибай
453837, РФ, РБ, город Сибай,
Индустриальное шоссе, 37
ИНН 0245955311 КПП 026745001



Сертификат соответствия

РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.33335

№ 383 от «10» января 2024 г.

Смесь щебёночно-песчаная

Худолазского месторождения

C1 (0-40 мм) ГОСТ 25607-2009

Дата отгрузки: _____

Количество: _____

Получатель: _____

Ж/д накладная: № _____

ПАСПОРТ

на отгруженную партию смеси щебёночно-песчаной C1 (0-40 мм)

№ пп	Наименование показателей	Требование ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели
1.	Зерновой состав. Полный остаток на ситах, % по массе:		
1.1.	120 мм	0	0,0
1.2.	80 мм	0	0,0
1.3.	40 мм	от 0 до 10%	4,6
1.4.	20 мм	от 20 до 40%	35,4
1.5.	10 мм	от 35 до 60%	44,6
1.6.	5 мм	от 45 до 70%	53,6
1.7.	2,5 мм	от 55 до 80%	75,6
1.8.	0,63 мм	от 70 до 90%	78,5
1.9.	0,16 мм	от 75 до 92%	81,4
1.10.	0,05 мм	от 80 до 93%	82,6
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	от 7 до 20%	18,1
2.1.	в том числе глины в комках, не более	20% для оснований/ 10% для покрытий	0
3.	Содержание зёрен пластинчатой и игольчатой формы (лещадность)	группа I – V	I
4.	Марка по прочности (дробимости)	400 и выше	1000
5.	Морозостойкость	15 и выше	F200
6.	Устойчивость против железистого и силикатного распадов	до 3%	0,04
7.	Насыпная плотность, кг/м ³	не нормируется	1512
8.	Коэффициент фильтрации	не менее 0,2%	0,24
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	до 740 Бк/кг	67,4
10.	Генетический вид породы	Карбонатные породы осадочного происхождения	

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009.

Начальник лаборатории _____

