



ООО «Цемикс» ОП в г. Сибай
453837, РФ, РБ, город Сибай,
Индустриальное шоссе, 37
ИНН 0245955311 КПП 026745001



Сертификат соответствия
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.33335

№ 384 от «10» декабря 2024 г.

Смесь щебёночно – песчаная

Худолазского месторождения

С4 (0 - 80 мм) ГОСТ 25607-2009

Дата отгрузки: _____

Количество: _____

Получатель: _____

Ж/д накладная: № _____

ПАСПОРТ

на отгруженную партию смеси щебеночно-песчаной С4 (0 - 80 мм)

№ пп	Наименование показателей	Требование ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели
1.	Зерновой состав. Полный остаток на ситах, % по массе:		
1.1.	120 мм	0	
1.2.	80 мм	от 0 до 10 %	4,6
1.3.	40 мм	от 15 до 35 %	32,6
1.4.	20 мм	от 28 до 55 %	43,5
1.5.	10 мм	от 40 до 70 %	50,4
1.6.	5 мм	от 50 до 80 %	60,9
1.7.	2,5 мм	от 60 до 85 %	76,1
1.8.	0,63 мм	от 80 до 95 %	89,9
1.9.	0,16 мм	от 91 до 97 %	96,0
1.10.	0,05 мм	от 95 до 100 %	98,1
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	до 5 %	2,1
2.1.	в том числе глины в комках, не более	20% для оснований/ 10% для покрытий	0
3.	Содержание зёрен пластинчатой и игольчатой формы (лещадность)	группа I – V	I
4.	Марка по прочности (дробимости)	400 и выше	1000
5.	Морозостойкость	15 и выше	F200
6.	Устойчивость против железистого и силикатного распадов	до 3%	0,03
7.	Насыпная плотность, кг/м ³	не нормируется	1752
8.	Коэффициент фильтрации	не менее 0,2%	50,0
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	до 740 Бк/кг	67,4
10.	Генетический вид породы	Карбонатные породы осадочного происхождения	

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009.

Начальник лаборатории _____

