



ООО «Цемикс» ОП в г. Сибай
453837, РФ, РБ, город Сибай,
Индустриальное шоссе, 37
ИНН 0245955311 КПП 026745001



Сертификат соответствия
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.33336

№ 369 от «10» декабря 2024 г.

Щебень из плотных горных пород
Худолазского месторождения

Фракция от 5 до 20 мм ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки: _____

Количество: _____

Получатель: _____

Ж/д накладная: № _____

ПАСПОРТ

на отгруженную партию щебня смеси фракций от 5 до 20 мм

№ пп	Наименование показателей	Требование ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав. Полный остаток на ситах, % по массе:		
1.1.	d – 5 мм	от 90 % до 100 %	98,7
1.2.	0,5 (d + D) – 12,5 мм	от 30 % до 60 %	42,6
1.3.	D – 20 мм	до 10 %	6,8
1.4.	1,25 D – 25 мм	до 0,5 %	0,0
2.	Содержание зёрен пластинчатой и игольчатой формы (лещадность)	группа I – V	I
3.	Содержание глины в комках	не более 0,25 %	0,00
4.	Марка по прочности (дробимости)	200 и выше	1200
5.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
6.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	не более 2 %	1,0
7.	Содержание зёрен слабых пород	не более 5 %	0,9
8.	Марка по морозостойкости	F15 и выше	F200
9.	Насыпная плотность, кг/м³	не нормируется	1400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	до 370 Бк/кг	67,4
11.	Устойчивость против всех распадов	не более 3 %	0,20
12.	Содержание вредных компонентов и примесей	Приложение А	Нет
13.	Генетический вид породы	карбонатные породы осадочного происхождения	

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

Начальник лаборатории _____



ФИО