

# ООО «Гранитная Гора»

Мурсульское  
месторождение



186810, Россия, Республика Карелия,  
г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 2а  
Тел.: 8-921-4544162

## ПАСПОРТ № 2

Щебень фракции **20-40** мм  
ГОСТ 8267-93

### Зерновой состав:

| <i>Размер<br/>контрольных<br/>сит</i>                  | <i>1,25 D</i> | <i>D наиб.</i> | <i>0,5 / (D+d)</i> | <i>d наим.</i> |
|--|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| <i>Полный<br/>остаток на<br/>ситах по<br/>массе, %</i> | <i>0</i>      | <i>6,24</i>    | <i>53,13</i>       | <i>96,84</i>   |

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,  
% по массе – 19,2

Пылевидных частиц, % - 0,7

Содержание зерен слабых пород, % - 0

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Морозостойкость - F 300

Истинная плотность, тн/м<sup>3</sup> – 2,64

Насыпная плотность, тн/м<sup>3</sup> - 1,38

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 199

Лаборант: \_\_\_\_\_